





Acrilfix

F8.07.83

Acerca de este producto

Imprimación blanca mate a base de resinas acrílicas. Especialmente indicada para fachadas de cemento y hormigón que presenten defectos de dureza, poca consistencia o bien sean muy porosas. Iguala la absorción del soporte, maximiza la adherencia y aumenta la duración del acabado.

Ventajas principales

-  Transpirable
-  Ligeramente granulado, lo que mejora la adherencia del acabado

Características especiales

-  TEÑIBLE

Ficha técnica

Toque seco	1 hora
Repintado	3 - 6 horas
Cubrición	6 -8 m ² por litro y mano en función de la absorción y textura del soporte.

Información de producto

Uso típico

Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C. Máxima humedad relativa: 85 % Útiles de Aplicación: brocha, rodillo, pistola airless Disolvente: Agua Dilución: brocha o rodillo 0-10% agua

Composición

Ventajas principales

Transpirable, Ligeramente granulado, lo que mejora la adherencia del acabado

Gama de color

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters), ColourFutures TM 2020 (Painters), ColourFuturesTM 2019 (Painters)

Tamaño de envase

5 litros, 10 litros

Información del sistema

Obtendrás una descripción detallada sobre el proceso de aplicación en la ficha técnica.

Método de aplicación

Preparación previa: Las superficies deben ser consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc. Realizando la limpieza mediante medios mecánicos (chorreado) o manuales (cepillado a fondo y agua a presión)

Superficies nuevas: Aplicar una mano de Acrilfix.

Superficies pintadas: Cepillar las partes sueltas antes de imprimir y proceder como en superficies nuevas. Si la pintura antigua se encuentra mal adherida, agrietada o desconchada, se procederá a su eliminación y se tratará como en superficies nuevas.